

## Obiective si activitati - Etapa IV-2016

### Obiectiv 1. Optimizarea si caracterizarea acoperirii compozite


1.1. Studiu de reproductibilitate

1.2. Caracterizarea acoperirii privind morfologia, aderenta la substrat, unghiul de contact cu picatura de apa


#### Rezultate si concluzii

S-au optimizat formularile a 3 tipuri de filme hibride dupa cum urmeaza:


A. Film compus din: strat 1: chitosan/HSi; strat 2: magnetita acoperita cu oleat de sodiu (Mag\_NaOL)/HSi;



B. Film compus din: strat 1: chitosan/HSi; strat 2: magnetita acoperita cu copolimeri de chitosan grefat cu stiren (MagCSgST);



C. Film compus din: strat 1: chitosan modificat cu grupe vinil ( $\text{CS}_g$ ) si reticulat cu etilen-glicol-dimetacrilat (EGDMA) utilizand initierea termica cu 2,2' azobis (2-metil propionamida) dihidroclorurata (I)/HSi; strat 2: magnetita acoperita cu 3-amino-propil trietoxisilan ( $\text{Fe}_3\text{O}_4\text{-NH}_2$ )/HSi.



- Toate formularile sunt reproductibile
- Unghiul de contact cu apa este in domeniul  $140-160^0$  la filmele hibide de tip A,  $120-140^0$  la filmele hibide de tip B, respectiv  $143-158^0$  la filmele hibide de tip C. Hidrofobicitatea creste in ordinea B<A<C.
- Aderenta la substrat, estimata din forta critica necesara pentru desprinderea acestuia, variaza in ordinea C<A<B ( $8,2\text{mN}<18\text{mN}<84\text{mN}$ )
- Toate formularile prezinta morfologie rugoasa generate de prezenta nanoparticulelor

## Obiectiv 2. Testarea performantelor de neaderare a ghetii pentru acoperiririle compozite depuse pe diferite suporturi

2.1. Testarea unor esantioane acoperite cu materiale compozite la contactul cu apa sub-racita in vederea determinarii probabilitatii formarii ghetii. Comparare cu esantioane neacoperite

### Rezultate si concluzii

Trei seturi a cate zece lamele de sticla acoperite cu fiecare din cele trei tipuri de filme hibride au fost testate in camera climatica la ceata, respectiv ploaie simulata la temperatura de  $-18^0\text{C}$ . Testele s-a repetat de trei ori. S-au numarat picaturile inghetate prezente pe fiecare placuta, folosind inregistrari video luate in timpul testelor.

In Figura 1 sunt prezentate fotografii comparative ale filmelor hibride de tip A, B si C in timpul testarii la ceata simulata la temperaturi scazute. Pe filmele hibride de tip A nu s-a observat formarea picaturilor mari, in timp ce pe o parte din filmele de tip B si C numarul de picaturi mari variaza intre 2 si 15.

Probabilitatea estimata de formare a ghetii creste in ordinea C<A<B, asa cum este ilustrat in Figura 2. Probabilitatea minima, cu valoarea de 72%, s-a estimat pentru filmul hibrid de tip C.



Figura 1. Imagini de pe inregistrarile video ale filmelor hibride in timpul testului cu ceata simulata (64% umiditate,  $-18^{\circ}\text{C}$ )




Figura 2. Probabilitatea estimata de formare a ghetii in ceata simulata (64% umiditate) la temperaturi scazute ( $-18^{\circ}\text{C}$ )

In Figura 3 sunt prezentate fotografii comparative ale filmelor hibride de tip A, B si C in timpul testarii la polaie simulata la temperaturi scazute. S-au format picaturi mari pe toate tipurile de filme.

Probabilitatea estimata de formare a ghetii creste in ordinea A<C<B, asa cum este ilustrat in Figura 4, cu mentiunea ca performanta filmelor de tip A si C este comparabila (41%, respectiv 42%).



Figura 3. Imagini de pe inregistrarile video ale filmelor hibride in timpul testului cu ploaie inghetata simulata (stropire,  $-18^{\circ}\text{C}$ )




Figura 4. Probabilitatea estimata de formare a ghetii in ploaie simulata la temperaturi scazute (-18<sup>0</sup>C)

- Probabilitatea medie de formare a ghetii a fost mai mica pe lamele acoperite decat pe suprafetele martor in ambele teste si pentru toate cele trei tipuri de filme hibride.
- Rezultatele arata ca filmele hibride sunt mai eficiente in prevenirea formarii ghetii in conditii de ploaie simulata decit in conditii de ceata simulata. In acest tip de test se observa o reducere de aproximativ 60% a probabilitatii de formare a ghetii pentru filmele de tip A si de tip C. In conditii de ceata simulata, filmele de tip C sunt cele mai promitatoare, demonstrand o reducere de aproximativ 30% a probabilitatii de formare a ghetii.